

フレッシュα (抗菌・防臭加工)

皮膚や着用繊維上での常在菌の増殖を
制御した加工

試験例: 綿100% 60/2 天竺

試験方法: JISL-1902 供試細菌: 黄色ぶどう球菌

〈対象試料〉

菌類NO.	区分	生菌数の対数値	
1	標準綿布	[接種直後]	4.43
		[18hr培養後]	1.17

〈試料試験〉

菌類NO.	区分	生菌数の対数値	
1	原布	[接種直後]	4.45
		[18hr培養後]	1.3

抗菌活性値

5.89

(※評価基準: 抗菌活性値2.2以上で合格)

全素材

Tsuyakin

株式会社 艶金

岐阜県大垣市十六町字高畑 1050

TEL 0584-92-1821 FAX 0584-92-1825

E-mail u00sm@tsuyakin.co.jp

HP <http://www.tsuyakin.co.jp>