

# いお（イオ）加工

伸縮素材に対する優れたストレッチ  
バック性とソフトなボリューム感のある  
反発性を付与する加工。

素材E/C(50/50) ニット			フランク	加工布	
伸張回復率 (%)	E/C ニット	JIS L-1096 E 法	初期	75	94
			HL-10	74	93
		JIS L-1018 A 法	初期	65	90
			HL-10	64	90

ウレタン素材

セルロース系素材

# Tsuyakin

株式会社 艶金

岐阜県大垣市十六町字高畑 1050

TEL 0584-92-1821 FAX 0584-92-1825

E-mail u00sm@tsuyakin.co.jp

HP <http://www.tsuyakin.co.jp>