

# ポセイドン (吸水速乾加工)

汗のべたつきを軽減し衣服内気候(皮膚と衣服間の温度・湿度)をより早く快適に保ち、蒸れの不快感を抑えます。

試験例：綿 100%

試験方法：拡散性残留水分率

| ポセイドン   | 60 分後の水分率 (%) |
|---------|---------------|
| 洗濯 0 回  | 1.2           |
| 洗濯 5 回  | 2.4           |
| 洗濯 10 回 | 3.3           |
| 未加工布    | 26.6          |

全素材

# Tsuyakin

株式会社 艶金

岐阜県大垣市十六町字高畑 1050

TEL 0584-92-1821 FAX 0584-92-1825

E-mail u00sm@tsuyakin.co.jp

HP <http://www.tsuyakin.co.jp>