

アンチポラン (花粉付着防止加工)

衣服を構成する繊維素材表面に化学処理を行い、花粉が付きにくく、落ちやすくすることによりアレルギー症状の軽減に貢献する加工。

	花粉付着個数 (個/mm ²)	RELEASE 率 (%)
未加工布	157	-
加工布	27	82.8
加工布(10洗)	39	75.2

【試験方法】※試験布…綿高混率生地
各処理布を疑似花粉(石松子)の入った容器に入れ振盪。
取り出した後、花粉の落ちやすさ(RELEASE率)効果を判定。

全素材

Tsuyakin

株式会社 艶金

岐阜県大垣市十六町字高畑 1050

TEL 0584-92-1821 FAX 0584-92-1825

E-mail u00sm@tsuyakin.co.jp

HP <http://www.tsuyakin.co.jp>